


AMIFIL



Состав: 100 % Полиамид 6.6
Конструкция нити: Бесконечное волокно



	Amifil 30*	Amifil 40*	Amifil 60*
Применение	Общие нити для обуви, кожаной одежды, сумок, книжных переплетов, обивки.		
Преимущества	Отличные швейные свойства. Очень хорошая стойкость к истиранию. Оптимальная растяжимость для равномерного и прочного шва.		
Технические условия			
Намотка	3.000 m 6.000 m	1.200 m 4.000 m	1.800 m 6.000 m
Код Артикула	709110 709111	709120 709121	709130 709131
Цветовой ассортимент	Карта цветов Amifil		
Рекомендуемая толщина иглы	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 90 – 100 / 14 – 16
Технология			
Толщина нити	No./Tkt. 30 – dtex 900(3) – tex 90	No./Tkt. 40 – dtex 700(3) – tex 70	No./Tkt. 60 – dtex 450(3) – tex 45
Разрывная нагрузка	> 5.900 cN	> 4.200 cN	> 2.900 cN
Удлинение на разрыв	Ø 22 % (18 % – 26 %)	Ø 23 % (18 % – 28 %)	Ø 25 % (20 % – 30 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 3 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 3 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 3 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 3 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 3 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 3 балла и выше	
Светостойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 3 балла и выше	
Рекомендация по уходу			

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

* доступен по запросу
Please note: Further counts available on request



Gütermann