

# ANEGUARD

Состав: 100 % пара-Арамид (KEVLAR®)  
Конструкция нити: крученное волокно



## Aneguard using Kevlar 36

## Aneguard using Kevlar 50

<b>Применение</b>	Для технического применения, экипировка, защитная обувь, фильтры, которые должны обладать высокой теплостойкостью.	
<b>Преимущества</b>	Некоторое время сохраняет эластичность под воздействием температур до 490 °С, не плавится. Самозатухающая после контакта с пламенем. Хорошая химическая стойкость к слабым кислотами щелочам.	
<b>Технические условия</b>		
Намотка	6.000 yards (5.486 meter)	6.000 yards (5.486 meter)
Код Артикула	705921	705922
Цветовой ассортимент	col. 578 (жёлтый)	
Рекомендуемая толщина иглы	NM 120 – 140 / 19 – 22	NM 110 – 130 / 18 – 21
<b>Технология</b>		
Толщина нити	No./Tkt. 36 – dtex 800(4) – tex 80	No./Tkt. 50 – dtex 600(3) – tex 60
Разрывная нагрузка	Ø 6.200 cN	Ø 4.500 cN
Удлинение на разрыв	Ø 3,5 %	Ø 4 %

*Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.*



## Gütermann

www.guetermann.com  
Headquarters: Gütermann GmbH  
A&E Europe Sukanci D.O.O.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany | Tel. +49 7681 21-0 | Fax +49 7681 21-449 | contact@guetermann.com  
| 2000 Maribor, Slovenia | Tel. +386 225 0 4330 | Fax +386 225 1 2278 | info@amefird.si