



ANESAFE®

USING NOMEX®

Состав: 100 % Арамид
Конструкция нити: Крученое короткоштапельное волокно



ANESAFE® 36 ANESAFE® 50 ANESAFE® 75 ANESAFE® 120

Применение Для изготовления защитной спецодежды, домашний текстиль, производство фильтров, автомобильной промышленности, авиационной промышленности и энергетике..

Преимущества Может выдерживать воздействие температур до 360°C некоторое время, не плавится. Самозатухающая после контакта с пламенем. Хорошая химическая стойкость к слабым кислотам и щелочам. С хорошими технологическими свойствами. Матовый внешний вид.

Технические условия

Намотка	3.000 m	4.000 m	5.000 m	5.000 m
Код Артикула	705704	705705	705702	705703
Цветовой ассортимент	Карта цветов Gütermann K/ Anesafe®			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 100 – 110 / 16 – 18	NM 90 – 100 / 14 – 16	NM 80 – 90 / 12 – 14

Технология

Толщина нити	No./Tkt. 36 – dtex 800(4) – tex 80	No./Tkt. 50 – dtex 600(3) – tex 60	No./Tkt. 75 – dtex 400(3) – tex 40	No./Tkt. 120 – dtex 270(2) – tex 27
Разрывная нагрузка	Ø 2.100 cN	Ø 1.700 cN	Ø 1.000 cN	Ø 700 cN
Удлинение на разрыв	Ø 36 % (34 % – 39 %)	Ø 30 % (25 % – 35 %)	Ø 27 % (22 % – 32 %)	Ø 23 % (19 % – 27 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %

Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 3 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 3 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 3 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 – N01	– 3 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 3 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 3 балла и выше
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 3 балла и выше

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

Seams unlimited

www.guetermann.com

Headquarters Europe: Gütermann GmbH
A&E Europe Sukanci D.O.O.
Gütermann India Pvt. Ltd.
Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.
Headquarters: American & Efird LLC

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany
| 2000 Maribor, Slovenia
| Bawal 123501, India
| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500
| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0
| Tel. +386 225 0 4330
| Tel. +91 1284 398 100
| Tel. +52 777 32937-00
| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449
| Fax +386 225 1 2278
| Fax +91 1284 398 155
| Fax +52 777 32937-22
| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com
| info@amefird.si
| info.india@guetermann.com
| guetermann.mexico@guetermann.com.mx
| salesusa@amefird.com