

CALORA UV



Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Бесконечное волокно.



Calora UV 15 Calora UV 20 Calora UV 30 Calora UV 40

Применение	Все изделия уличного применения, такие как палатки, солнцезащитные тенты, кроссовки, морской такелаж, и т.д.			
Преимущества	Обладает отличными технологическими свойствами, очень хорошей стойкостью к истиранию и высокой прочностью. Для всех видов швов, которые подвержены воздействию агрессивной окружающей среды. Чрезвычайно высокая устойчивость к воздействию Ультрафиолета и морской воде, очень высокая цветоустойчивость. Шелковый блеск позволяет использовать Calora UV для декоративных швов.			

Технические условия

Намотка	1.500 m	2.000 m	3.000 m	4.000 m
Код Артикула	583740	583758	583766	583774
Цветовой ассортимент	6 цветов*: 111, 9386, 9514, 9515, 9356, 9527			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 140 – 160 / 22 – 23	NM 120 – 140 / 19 – 22	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 90 – 110 / 14 – 18

Технология

Толщина нити	No./Tkt. 15 – dtex 2.000(3) – tex 200	No./Tkt. 20 – dtex 1.500(3) – tex 150	No./Tkt. 30 – dtex 1.000(3) – tex 100	No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – tex 75
Разрывная нагрузка	>10.600 cN	> 7.700 cN	> 5.200 cN	> 3.800
Удлинение на разрыв	Ø 21 % (14 % – 28 %)	Ø 16,5 % (11 % – 22 %)	Ø 21,5 % (15 % – 28 %)	Ø 17 % (11 % - 23 %)

Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4-5 баллов и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше

Обратите внимание

Gütermann рекомендуется провести предварительные тесты, чтобы проверить устойчивость окраски изделий перед использованием

Цветовой ассортимент



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

* другие цвета по запросу



Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com