

GÜTERMANN E



Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Текстурированные швейные нити



E 121

E 151

E 382

	E 121	E 151	E 382
Применение	Для мягкой обметки кромок легких, средних тканей и трикотажных полотен.		Для мягкой, с плотным застилом обметки, в качестве нити петлителя и застилочной нити для купальников и корсетного белья.
Преимущества	Могут использоваться в качестве игольной нити, поэтому пригодны для универсального применения. Очень хорошие свойства для использования на обметочных автоматах. Очень мягкая обработка кромок.		Очень мягкие, швы с плотным застилом.
Технические условия			
Намотка	10.000 m 30.000 m	10.000 m 24.000 m	6.000 m 12.000 m
Код Артикула	715298 715280	715328 715310	730815 715301
Цветовой ассортимент	Карта цветов Gütermann E		
Рекомендуемая толщина иглы	NM 60 – 65 / 8 – 9	NM 65 – 70 / 9 – 10	NM 70 – 90 / 10 – 14
Технология			
Толщина нити	No./Tkt. 240 – dtex 120(1) – tex 12	No./Tkt. 160 – dtex 190(1) – tex 19	No./Tkt. 80 – dtex 380(2) – tex 38
Разрывная нагрузка	> 430 cN	> 620 cN	> 1.300 cN
Удлинение на разрыв	Ø 27 % (21 % – 33 %)	Ø 25 % (17 % – 33 %)	Ø 25 % (17 % – 33 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше	
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше	
Рекомендация по уходу			

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com