



FILAN BT

Состав: 100 % Полиэстер
 Конструкция нити: Бесконечное волокно, проклеенный внутри



FILAN 40 BT

FILAN 60 BT

Применение

Для обуви и изделий из кожи, парусов, автомобильных сидений, автомобильных тканевых крыш, технического текстиля, брезентовых чехлов и матрасов.

Преимущества

Очень высокая прочность на разрыв и стойкость к истиранию. Очень хорошая термоустойчивость и защита от Ультрафиолета. Высокая надежность при использовании автоматических швейных машин в результате проклеенной изнутри нити, что позволяет не раскручиваться. Очень хорошие швейные свойства. Идеально подходит для двухигольной машины.

Технические условия

Намотка	4.000 m	5.000 m
Код Артикула	705624	705644
Цветовой ассортимент	по запросу карта цветов Filan	
Рекомендуемая толщина иглы	NM 90 – 110 / 14 - 18	NM 90 – 110 / 14 - 18

Технология

Толщина нити	No./Tkt. 40 - dtex 700(3) – tex 70	No./Tkt. 60 - dtex 450(3) – tex 45
Разрывная нагрузка	> 4.300 cN	> 3.400 cN
Удлинение на разрыв	> 26 % (21 % - 32 %)	> 14 % (9 % - 20 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %

Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 – N01	– 4 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром..

* доступен по запросу

Seams unlimited

www.guetermann.com

Headquarters Europe: Gütermann GmbH
 A&E Europe Sukanci D.O.O.
 Gütermann India Pvt. Ltd.
 Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.
 Headquarters: American & Efird LLC

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany
 | 2000 Maribor, Slovenia
 | Bawal 123501, India
 | MX-Jiutepec, Morelos CP 62500
 | US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0
 | Tel. +386 225 0 4330
 | Tel. +91 1284 398 100
 | Tel. +52 777 32937-00
 | Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449
 | Fax +386 225 1 2278
 | Fax +91 1284 398 155
 | Fax +52 777 32937-22
 | Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com
 | info@amefird.si
 | info.india@guetermann.com
 | guetermann.mexico@guetermann.com.mx
 | salesusa@amefird.com