



# L 753 | 1503

100 % арамид (бесконечное волокно)



Эти специальные нити, изготовленные из NOMEX<sup>®</sup>\*, используются в различных областях. Защитную одежду для пожарных, гонщиков и литейщиков, униформу для сотрудников полиции, патрульных и военных следует шить арамидными нитками для обеспечения надежности швов.

## L 753

## L 1503

**Применение** Техническое оборудование, защитная обувь, фильтры, которые должны обладать высокой теплостойкостью.

**Преимущества** Некоторое время сохраняет эластичность под воздействием температур до 360 °C, не плавится. Самозатухающая после контакта с пламенем. Хорошая химическая стойкость к слабым кислотам и щелочам.

### Технические условия

Намотка	400 м   1.200 м   4.000 м	200 м   600 м   2.000 м
Код артикула	701505   701491   709328	701556   701548   724475
Цветовой ассортимент	10 оттенков: 111, 131, 181, 772, 695, 367, 339, 676, 701, 000	2 оттенка: 111, 000
Толщина иглы	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 120 – 140 / 19 – 22

### Технология

Толщина нити	Но./Ткт. 40 – дтекс 750(3) – текс 75	Но./Ткт. 20 – дтекс 1.500(3) – текс 150
Разрывная нагрузка	> 2.950 cN	> 5.900 cN
Удлинение при разрыве	Ø 34 % (29,5 % – 38,5 %)	Ø 36 % (30 % – 42 %)
Усадка при кипячении (30 мин.)	< 1 %	< 1 %
Термоусадка (160 °C/30 мин.)	< 1 %	< 1 %

### Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C03 – 3 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01 – 3 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12 – 3 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с ISO 105 N01 – 3 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01 – 3 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04 – 3 балла и выше
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02 – 2 - 3 балла и выше

### Инструкции по уходу



Обратите внимание: технические данные указаны в соответствии с средними значениями и только в качестве рекомендации.

\* – DuPont™ NOMEX<sup>®</sup>

### Цветовой ассортимент:



The seam competence since 1864.



www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH	79261 Gutach-Breisgau, Germany	Tel.: +49 7681 21-0	Fax: +49 7681 21-449	Mail: contact@guetermann.com
Gütermann India Pvt. Ltd.	Bawal 123501, India	Tel.: +91 1284 398 100	Fax: +91 1284 398 155	Mail: info.india@guetermann.com
Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.	MX-Jiutepec, Morelos CP 62500	Tel.: +52 777 32937-00	Fax: +52 777 32937-22	Mail: guetermann.mexico@guetermann.com.mx
Gütermann of America Inc.	US-Charlotte, NC 28217	Tel.: +1 704 52570-68	Fax: +1 704 52570-71	Mail: info@guetermann.com