

MARA



Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Micro Core Technology®



Mara 120

Применение Для выполнения соединительных и декоративных швов, для изготовления изделий из средне-легких тканей и трикотажных изделий. Для изготовления купальных костюмов, спортивной одежды, одежды для досуга и отдыха и спецодежды.

Преимущества Тонкое поперечное сечение нити для получения качественной строчки. Оптимальная прочность при работе на швейных автоматах. Очень высокий предел прочности на разрыв и к трению, что обеспечивает высокую прочность шва. Значительное уменьшение пылевых отложений на рабочих узлах швейной машины. Равномерное расхождение нити за счет круглого поперечного сечения. Отсутствие ворса и пыли от трения нити.

Технические условия

Намотка 1.000 m | 5.000 m | 10.000 m*

Код Артикула 700207 | 700185 | 700193

Цветовой ассортимент Карта цветов Mara

Рекомендуемая толщина иглы NM 70 – 80 / 10 – 12

Технология

Толщина нити No./Tkt. 120 – dtex 250(2) – tex 25

Разрывная нагрузка > 1.000 cN

Удлинение на разрыв Ø 17 % (15 % – 20 %)

Усадка при кипячении (30 min.) < 1 %

Термоусадка (160 °C/30 min.) < 1,5 %

Устойчивость

Устойчивость к стирке в соответствии с ISO 105 C10 C – 4 балла и выше

Устойчивость к воде в соответствии с ISO 105 E01 – 4 балла и выше

Устойчивость к трению в соответствии с ISO 105 X12 – 4 балла и выше

Устойчивость к гипохлориту в соответствии с DIN EN 20105 - N01 – 4 балла и выше

Устойчивость к химчистке в соответствии с ISO 105 D01 – 4 балла и выше

Устойчивость к поту в соответствии с ISO 105 E04 – 4 балла и выше

Светостойкость в соответствии с ISO 105 B02 – 4 балла и выше

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

* доступен по запросу.

Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com