

# MARAFLEX



Состав: 100 % Политриметилтерефталат  
Конструкция нити: Micro Core Technology®



## Maraflex 80

## Maraflex 120

<b>Применение</b>	Для высокоэластичных швов на средних и тяжелых материалах, трикотажных тканях в мужской и женской одежде. Особое преимущество для эластичных швов в обуви, спортивных изделий и белье.	Подходит для очень эластичной тонкой ткани и трикотажных изделий в мужской и женской одежды, а также белья и спортивной одежды.
<b>Преимущества</b>	Для высокоэластичных швов, особенно на тканях, где традиционно используют двойной цепной стежок, швы могут быть заменены на челночный стежок без ущерба для эластичности шва. Благодаря низким значениям натяжения нити при шитье, идеальная эластичность шва может быть достигнута уже при 4 стежках на см. Идеально подходит для декоративных швов на эластичных тканях.	
<b>Технические условия</b>		
Намотка	2.000 m	1.500 m
Код Артикула	716103	716936
Цветовой ассортимент	Карта цветов Maraflex	
Рекомендуемая толщина иглы	NM 90 – 100 / 14 – 16	NM 70 – 80 / 10 – 12
<b>Технология</b>		
Толщина нити	No./Tkt. 80 – dtex 550(3) – tex 55	No./Tkt. 120 – dtex 380(2) – tex 38
Разрывная нагрузка	> 1.280 cN	> 870 cN
Удлинение на разрыв	Ø 65 % (50 % – 80 %)	Ø 70 % (55 % – 85 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 1 %	< 1 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %
<b>Устойчивость</b>		
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше
Светостойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше
<b>Рекомендация по уходу</b>		

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром..

## Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com