

Самая надёжная нить под солнцем



Gütermann PTFE 30 чрезвычайно устойчив к воздействию агрессивной окружающей среде.

Солнце, дождь, ветер и окружающая среда серьёзное испытание для ткани. Швы подвергаются сильной деформации, и быстро теряют свою упругость и прочность под воздействием ультрафиолетового излучения и экстремальных погодных условий. Функциональные возможности стандартных швейных ниток уменьшаются при постоянном воздействии окружающей среды до 50% в первый год, но Gütermann PTFE 30 демонстрирует свою устойчивость к этому.

The seam competence since 1864.

PTFE




Состав: 100 % Политетрафторэтилен
Конструкция нити: Бесконечное волокно



PTFE 30

Применение	Эта швейная нить идеально подходит для изготовления палаток, солнцезащитные тенты, изделия уличного применения, фильтра.
Преимущества	Очень хорошая устойчивость к высокой температуре, ультрафиолетовому свету и химическим воздействиям, а также высокая прочность и износостойкость. Может выдерживать некоторое время воздействие температур до 300 °С.
Технические условия	
Намотка	са. 4.200 м ~ 0,6 кг
Код Артикула	724831
Продажная ед.	kg/kg
Цветовой ассортимент	9 цветов: 111, 106, 450, 351, 365, 386, 402, 38, 1274
Рекомендуемая толщина иглы	NM 90 – 110 / 14 – 18
Технология	
Толщина нити	No./Tkt. 30 – dtex 1.300(3) – tex 130
Разрывная нагрузка	> 3.000 cN
Удлинение на разрыв	Ø 3,5 % (3 % – 4 %)
Термоусадка (160 °С/30 min.)	< 1,5 %
Максимальное постоянное сопротивление температуре	250 °С

Цветовая карта



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com