

PERMA SPUN®

Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: Крученая штапельная нить



PERMA SPUN® 30 PERMA SPUN® 50 PERMA SPUN® 75 PERMA SPUN® 120

Применение	Для производства одежды			
Преимущества	Экономичное решение для всех видов шитья.			
Технические условия				
Намотка	5.000 m	5.000 m	5.000 m	5.000 m
Код Артикула	705730	705731	705732	705733
Цветовой ассортимент	Карта цветов Perma Spun® / Wildcat® Plus			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 120 – 130 / 16 – 21	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 80 – 100 / 12 – 16	NM 70 – 80 / 10 – 12
Технология				
Толщина нити	No./Tkt. 30 – dtex 900(3) – tex 90	No./Tkt. 50 – dtex 600(2) – tex 60	No./Tkt. 75 – dtex 400(3) – tex 40	No./Tkt. 120 – dtex 270(2) – tex 27
Разрывная нагрузка	> 3200 cN	> 1850 cN	> 1.200 cN	> 800 cN
Удлинение на разрыв	Ø 18,5 % (15 % - 22 %)	Ø 17,5 % (15 % - 20 %)	Ø 20 % (15 % - 25 %)	Ø 18 % (13 % - 23 %)
Устойчивость				
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше		
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше		
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше		
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 – N01	– 4 балла и выше		
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше		
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше		
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше		

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром..

Seams unlimited

www.guetermann.com

Headquarters Europe: Gütermann GmbH
A&E Europe Sukanci D.O.O.
Gütermann India Pvt. Ltd.
Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.
Headquarters: American & Efird LLC

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany
| 2000 Maribor, Slovenia
| Bawal 123501, India
| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500
| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0
| Tel. +386 225 0 4330
| Tel. +91 1284 398 100
| Tel. +52 777 32937-00
| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449
| Fax +386 225 1 2278
| Fax +91 1284 398 155
| Fax +52 777 32937-22
| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com
| info@amefird.si
| info.india@guetermann.com
| guetermann.mexico@guetermann.com.mx
| salesusa@amefird.com