

PRINCESS



Состав: 100 % Полиамид
Конструкция нити: Бесконечное волокно



Princess 120

Применение	Специальные нити для одежды под покраску, женское белье, женские колготки, трико и т.д., сделанные из нейлона.	
Преимущества	Отличные швейные характеристики для краеобметачных швов, плоских швов, двойного цепного и челночного шва, идеальные свойства растяжения для продукции с высоким растяжением шва. Особенно подходит для шитья резинки и подобных задач. Отличные швейные характеристики даже при очень тонкой игле с № 60. Идеальные свойства растяжения гарантирует очень эластичные швы.	
Технические условия		
Намотка	5.000 m	
Код Артикула	713244	
Цветовой ассортимент	Карта цветов Piuma/Princess	
Рекомендуемая толщина иглы	NM 70 – 80 /10 – 12	
Технология		
Толщина нити	No./Tkt. 120 – dtex 250(3) – tex 25	
Разрывная нагрузка	> 1.560 cN	
Удлинение на разрыв	Ø 28 % (24 % – 32 %)	
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 2 %	
Устойчивость		
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 2 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 2 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 2 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 2 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 2 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 2 балла и выше
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 2 - 3 балла и выше
Рекомендация по уходу		

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com