

SKALA



Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: комплексные некрученые бондированные нити



	Skala 200	Skala 240	Skala 360
Применение	Для подшивочных и наметочных швов, а также для обметки легких тканей.		
Преимущества	Благодаря полупрозрачности высокая совместимость с большим количеством цветов, что позволяет избежать частой замены ниток. Обладают очень хорошими швейными свойствами и отсутствием пролегания на шве изделий при утюжке.		
Технические условия			
Намотка	10.000 m 20.000 m	5.000 m 10.000 m 20.000 m	5.000 m 20.000 m
Код Артикула	705020 705039	720763 715174 715166	749591 704997
Цветовой ассортимент	Карта цветов Tera/Skala		
Рекомендуемая толщина иглы	NM 60 – 65 / 8 – 9	NM 60 – 65 / 8 – 9	NM 55 – 60 / 7 – 8
Технология			
Толщина нити	No./Tkt. 200 – dtex 150(1) – tex 15	No./Tkt. 240 – dtex 120(1) – tex 12	No./Tkt. 360 – dtex 80(1) – tex 8
Разрывная нагрузка	> 920 cN	> 740 cN	> 480 cN
Удлинение на разрыв	Ø 20 % (12 % – 28 %)	Ø 20 % (14 % – 26 %)	Ø 19 % (16 % – 22 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 1 %	< 1 %	< 1,5 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 1 %	< 1,5 %	< 2 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше	
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше	
Рекомендация по уходу			

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com