

# SOLBOND



Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: Бесконечное волокно, проклеенное внутри



	Solbond 10	Solbond 20	Solbond 30	Solbond 40	
<b>Применение</b>	Все изделия уличного применения, такие как палатки, солнцезащитные тенты, кроссовки и морской такелаж, и т.д.				
<b>Преимущества</b>	Отличные технологические свойства, очень хорошая стойкостью к истиранию и обладает высокой прочностью. Для всех видов швов, которые подвержены агрессивным воздействиям окружающей среды. Чрезвычайно высокая устойчивость к воздействию УФ и морской воде, очень высокая цветостойкость.				
<b>Технические условия</b>					
Намотка	1.000 m	1.500 m	2.500 m	3.000 m	
Код Артикула	583553	583561	583570	583588	
Цветовой ассортимент	6 цветов*: 111, 9386, 9514, 9515, 9356, 9527				
Рекомендуемая толщина иглы	NM 160 – 230 / 23 – 26	NM 120 – 160 / 19 – 23	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 90 – 110 / 14 – 18	
<b>Технология</b>					
Толщина нити	No./Tkt. 10 – dtex 2.500(3) – tex 250	No./Tkt. 20 – dtex 1.500(3) – tex 150	No./Tkt. 30 – dtex 1.000(3) – tex 100	No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – tex 75	
Разрывная нагрузка	> 11.400 cN	> 7.700 cN	> 4.400 cN	> 3.700 cN	
Удлинение на разрыв	Ø 22 % (17 % - 27 %)	Ø 16 % (11 % - 22 %)	Ø 15 % (10 % - 20 %)	Ø 16 % (10 % - 22 %)	
<b>Устойчивость</b>					
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C		– 4-5 балла и выше		
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01		– 4 балла и выше		
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12		– 4 балла и выше		
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04		– 4 балла и выше		
Светоустойчивость	в соответствии с ISO 105 B02		– 4 балла и выше		
<b>Рекомендация по уходу</b>					
<b>Обратите внимание</b>					
	Gütermann рекомендуется провести предварительные тесты, чтобы проверить устойчивость окраски изделий перед использованием				
<b>Цветовой ассортимент</b>					
111	9386	9514	9515	9356	9527

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

\* другие цвета по запросу



## Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com