

# WILDCAT

Состав: 100 % Полиэстер

Конструкция нити: Текстурированная объемная нить



	Wildcat® 40	Wildcat® 80	Wildcat® 160
<b>Применение</b>	Идеально подходит для обметывания и сшивание трикотажных и тканевых изделий. Используется при пошиве спортивной одежды, футболок, нижнее бельё, купальники, матрасы и т.д.		
<b>Преимущества</b>	Превосходный застил, плотность и прочность шва. Благодаря полупрозрачности высокая совместимость с большим количеством цветов и оттенков. Улучшенная обработка позволяет шить с низким уровнем натяжения нити.		
<b>Технические условия</b>			
Намотка	5.000 m	5.000 m	5.000 m   10.000 m
Цветовой ассортимент	Доступен в натуральном белом и цветном		
Рекомендуемая толщина иглы	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 70 – 90 / 10 – 14	NM 65 – 70 / 9 – 10
<b>Технология</b>			
Толщина нити	No./Tkt. 40 – dtex 700(4) – tex 70	No./Tkt. 80 – dtex 350(2) – tex 35	No./Tkt. 160 – dtex 180(1) – tex 18
Разрывная нагрузка	> 2400 cN	> 1.000 cN	> 500 cN
Удлинение на разрыв	Ø 29 %	Ø 30 %	Ø 33 %
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
<b>Устойчивость</b>			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше	
Светостойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше	

*Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.*



## Gütermann