

# ZWIBOND



Состав: 100 % Полиамид 6.6

Конструкция нити: Бесконечное волокно, проклеенный внутри



	Zwibond 20	Zwibond 30	Zwibond 40	Zwibond 60
<b>Применение</b>	Подушки безопасности, брезентовые чехлы, сумки, рюкзаки, надувные лодки, ремни, парашюты, обувь, изделия из кожи.	Подушки безопасности, брезентовые чехлы, сумки, рюкзаки, надувные лодки, ремни, парашюты, обувь, изделия из кожи, мягкая мебель	Обуви, изделия из кожи, подушки безопасности, парашюты, обивка автомобилей, сидений, технические ткани, брезентовые чехлы, матрасы.	Обуви и кожаные изделия, сумки, брезентовые чехлы, технический текстиль.
<b>Преимущества</b>	Очень высокая прочность на разрыв и стойкость к истиранию для лучшей прочности шва. Высокая надежность при использовании на автоматических швейных машинах в результате проклеенной изнутри нити, что позволяет не раскручиваться. Очень хорошие швейные свойства. Идеально подходит для двухигольной машины.			
<b>Технические условия</b>				
Намотка	2.000 m	3.000 m	4.000 m	6.000 m
Код Артикула	713040	713058	713066	713074
Цветовой ассортимент	Карта цветов Zwibond/Zwilon			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 120 – 140 / 19 – 22	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 90 – 100 / 14 – 16
<b>Технология</b>				
Толщина нити	No./Tkt. 20 – dtex 1.500(3) – tex 150	No./Tkt. 30 – dtex 1.000(3) – tex 100	No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – tex 75	No./Tkt. 60 – dtex 500(3) – tex 50
Разрывная нагрузка	> 10.000 cN	> 6.500 cN	> 5.000 cN	> 3.300 cN
Удлинение на разрыв	Ø 25 % (20 % – 30 %)	Ø 22 % (18 % – 26 %)	Ø 21,5 % (18 % – 25 %)	Ø 20 % (17 % – 23 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
<b>Устойчивость</b>				
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 3 балла и выше		
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 3 балла и выше		
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 3 балла и выше		
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 3 балла и выше		
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 3 балла и выше		
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 3 балла и выше		
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 3 балла и выше		
<b>Рекомендация по уходу</b>				

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

## Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com