


AMIFIL



Состав: 100 % Полиамид 6.6
Конструкция нити: Бесконечное волокно



	Amifil 10*	Amifil 13*	Amifil 20*
Применение	Для мягкой мебели, чемоданов, сумок, обуви, спортивного инвентаря и рюкзаки.		
Преимущества	Отличные швейные свойства. Очень хорошая стойкость к истиранию. Оптимальная растяжимость для равномерного и прочного шва.		
Технические условия			
Намотка	1.000 m	1.300 m	1.000 m 2.000 m
Код Артикула	709080	709090	709100 709101
Цветовой ассортимент	Карта цветов Amifil		
Рекомендуемая толщина иглы	NM 160 – 230 / 23 – 26	NM 140 – 180 / 22 – 24	NM 120 – 140 / 19 – 22
Технология			
Толщина нити	No./Tkt. 10 – dtex 2800(3) – tex 280	No./Tkt. 13 – dtex 2100(3) – tex 210	No./Tkt. 20 – dtex 1350(3) – tex 135
Разрывная нагрузка	> 19.000 cN	> 14.000 cN	> 9.000 cN
Удлинение на разрыв	Ø 23 % (18 % – 28 %)	Ø 25 % (20 % – 30 %)	Ø 23 % (18 % – 28 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 3 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 3 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 3 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 3 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 3 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 3 балла и выше	
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 3 балла и выше	
Рекомендация по уходу			

Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

* доступен по запросу
Please note: Further counts available on request



Gütermann