



FILAN

Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Бесконечное волокно



FILAN 20

FILAN 30

FILAN 40

Применение	Швейные нитки для матрасов, обивки мебели, кожи и кожаных изделий.		
Преимущества	Очень хорошая прочность шва. Низкое влагопоглощение. Очень хорошие показатели при шитье на скоростных швейных машинах.		
Технические условия			
Намотка	600 m 2.000 m	3.000 m	1.200 m 4.000 m
Код артикула	705601 705600	705610	705621 705620
Цветовой ассортимент	Карта цветов Filan		
Рекомендуемый номер иглы	NM 120 – 140 / 19 - 22	NM 110 – 130 / 18 – 21	NM 90 – 110 / 14 – 18
Технология			
Толщина нити	No./Ткт. 20 - dtex 1.350(3) – tex 135	No./Ткт. 30 – dtex 900(3) – tex 90	No./Ткт. 40 – dtex 700(3) – tex 70
Разрывная нагрузка	> 7.500 cN	> 4.500 cN	> 3.700 cN
Удлинение на разрыв	Ø 18% (11 % – 25 %)	Ø 18 % (11 % – 25 %)	Ø 17 % (11 % – 23 %)
Усадка при кипячении (30 мин.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 мин.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 – N01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше	
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше	

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

Seams unlimited

www.guetermann.com

Headquarters Europe: Gütermann GmbH
A&E Europe Sukanci D.O.O.
Gütermann India Pvt. Ltd.
Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.
Headquarters: American & Efird LLC

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany
| 2000 Maribor, Slovenia
| Bawal 123501, India
| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500
| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0
| Tel. +386 225 0 4330
| Tel. +91 1284 398 100
| Tel. +52 777 32937-00
| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449
| Fax +386 225 1 2278
| Fax +91 1284 398 155
| Fax +52 777 32937-22
| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com
| info@amefird.si
| info.india@guetermann.com
| guetermann.mexico@guetermann.com.mx
| salesusa@amefird.com