



FILAN

Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Бесконечное волокно



FILAN 8

FILAN 11

FILAN 15

Применение	Швейные нитки для матрасов, обивки мебели, кожи и кожаных изделий.		
Преимущества	Очень хорошая прочность шва. Низкое влагопоглощение. Очень хорошие показатели при шитье на скоростных швейных машинах.		
Технические условия			
Намотка	800 m	1.000 m	1.500 m
Код артикула	705680	705660	705650
Цветовой ассортимент	Карта цветов Filan		
Рекомендуемый номер иглы	NM 200 – 250 / 25 - 27	NM 160 – 230 / 23 – 26	NM 140 – 180 / 22 – 23
Технология			
Толщина нити	No./Ткт. 8 – dtex 3.300(3) – tex 330	No./Ткт. 11 – dtex 2.800(3) – tex 280	No./Ткт. 15 – dtex 2.100(3) – tex 210
Разрывная нагрузка	> 18.000 cN	> 15.000 cN	> 10.500 cN
Удлинение на разрыв	Ø 21 % (15 % – 28 %)	Ø 22 % (15 % – 30 %)	Ø 24 % (18 % - 30 %)
Усадка при кипячении (30 мин.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 мин.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 – N01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше	
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше	
Рекомендация по уходу			



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром..

Seams unlimited

www.guetermann.com

Headquarters Europe: Gütermann GmbH
A&E Europe Sukanci D.O.O.
Gütermann India Pvt. Ltd.
Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.
Headquarters: American & Efird LLC

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany
| 2000 Maribor, Slovenia
| Bawal 123501, India
| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500
| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0
| Tel. +386 225 0 4330
| Tel. +91 1284 398 100
| Tel. +52 777 32937-00
| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449
| Fax +386 225 1 2278
| Fax +91 1284 398 155
| Fax +52 777 32937-22
| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com
| info@amefird.si
| info.india@guetermann.com
| guetermann.mexico@guetermann.com.mx
| salesusa@amefird.com