

MARA



Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Micro Core Technology®



Mara 150

Применение Для изготовления мужской, женской и детской верхней одежды, рубашек, блузок, нижнего белья и трикотажных изделий. Также используется при обработке подкладочных тканей и изделий из микрофибры, для работы на оверлочных и швейных автоматах.

Преимущества Впечатляющая технология швейных нитей для выполнения очень ровной строчки. Оптимальная прочность при работе на швейных автоматах. Беспроблемное применение тонких игл №65 для избежания смещения ткани (сборка шва). Высокая прочность на разрыв и к трению, что позволяет выполнять оптимальную прочную строчку на тонких тканях. Отсутствие ворса и пыли от трения нити.

Технические условия

Намотка	1.000 m 5.000 m 15.000 m*
Код Артикула	713953 713961 713970
Цветовой ассортимент	Карта цветов Mara
Рекомендуемая толщина иглы	NM 65 – 70 / 9 – 10

Технология

Толщина нити	No./Tkt. 150 – dtex 200(2) – tex 20
Разрывная нагрузка	> 850 cN
Удлинение на разрыв	Ø 17 % (16 % – 19 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 1 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 1,5 %

Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

* доступен по запросу.

Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com