

PRINCESS



Состав: 100 % Полиамид
Конструкция нити: Текстурированное микроволокно



Princess 80

Princess 160

Применение

Специальные нити для одежды под покраску, женское белье, женские колготки, трико и т.д. Создан для более объемного покрытия шва. Особо мягкая текстурированная швейная нить из микроволокна для оверлока / отделки края, высоко растяжимых соединительных швов и плоских швов.

Преимущества

Отличные швейные свойства, также подходит в качестве игольной нити. Текстурированная микрофибра имеет высокую степень мягкости. Обладает идеальными свойствами для высокого растяжения шва. Объемность обеспечивает превосходное покрытие шва. Идеальные свойства растяжения гарантирует очень эластичные швы.

Технические условия

Намотка	5.000 m	5.000 m 10.000 m
Код Артикула	713422	713368 713210
Цветовой ассортимент	Карта цветов Piuma/Princess	
Рекомендуемая толщина иглы	NM 70 – 90 / 10 – 14	NM 65 – 70 / 9 – 10

Технология

Толщина нити	No./Tkt. 80 – dtex 380(1) – tex 38	No./Tkt. 160 – dtex 180(1) – tex 18
Разрывная нагрузка	> 1.400 cN	> 780 cN
Удлинение на разрыв	Ø 32 % (26 % – 38 %)	Ø 28 % (26 % – 30 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 2 %	< 2 %

Устойчивость

Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 2 балла и выше
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 2 балла и выше
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 2 балла и выше
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 2 балла и выше
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 2 балла и выше
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 2 балла и выше
Светостойчивость	в соответствии с ISO 105 B02	– 2 - 3 балла и выше

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com