

TERA



Состав: 100 % Полиэстер
Конструкция нити: Бесконечное волокно



	Tera 5	Tera 8	Tera 10
Применение	Стропы, чехлы из брезента, парусин, обувь, сумки, ремонт кожаных изделий, обивки мебели, а также декоративная вышивка.		Для декоративных и прочных швов на технических изделиях, для употребления в технической области
Преимущества	Высокая разрывная нагрузка и устойчивость к трению, очень прочный шов.		Идеальные швейные качества. Высокая разрывная нагрузка и устойчивость к трению, очень прочный шов.
Технические условия			
Намотка	150 m 500 m	240 m 800 m	300 m 1.000 m
Код Артикула	704849 704857	704911 704920	704814 704822
Цветовой ассортимент	Карта цветов Tera		
Рекомендуемая толщина иглы	NM 250 – 300 / 27 – 29	NM 200 – 250 / 25 – 27	NM 160 – 230 / 23 – 26
Технология			
Толщина нити	No./Tkt. 5 - dtex 6.000(3) – tex 600	No./Tkt. 8 – dtex 3.750(3) – tex 375	No./Tkt. 10 – dtex 2.900(3) – tex 290
Разрывная нагрузка	> 28.500 cN	> 20.000 cN	> 14.500 cN
Удлинение на разрыв	Ø 25 % (21 % – 29 %)	Ø 21 % (17 % – 25 %)	Ø 26 % (22 % – 30 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 2 %	< 2 %	< 2 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость			
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 4 балла и выше	
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 4 балла и выше	
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 4 балла и выше	
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 4 балла и выше	
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 4 балла и выше	

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.



Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com