

ZWIBOND



Состав: 100 % Полиамид 6.6

Конструкция нити: Бесконечное волокно, проклеенный внутри



	Zwibond 4*	Zwibond 6*	Zwibond 8*	Zwibond 13*
Применение	Влагоустойчивая нить для стульев, обивки, домашней обуви.		Носилки, стропы, большие брезенты, ботинки (обувь), чемоданы, шорника (ручные швы), парашюты.	
Преимущества	Гладкая поверхность дает хорошее прохождение нити и отсутствием узлов. Очень высокие прочность на разрыв и стойкость к истиранию. Высокая надежность при использовании автоматических швейных машин в результате проклеенной изнутри нити, что позволяет не раскручиваться. Очень хорошие швейные свойства. Идеально подходит для двухигольной машины.			
Технические условия				
Намотка	400 m	600 m	800 m	1.300 m
Код Артикула	713007	713015	713023	713031
Цветовой ассортимент	Карта цветов Zwibond/Zwilon			
Рекомендуемая толщина иглы	NM 250 – 300 / 27 – 29	NM 230 – 280 / 26 – 28	NM 200 – 250 / 25 – 27	NM 140 – 180 / 22 – 24
Технология				
Толщина нити	No./Tkt. 4 – dtex 7.500(3) – tex 750	No./Tkt. 6 – dtex 5.000(4) – tex 500	No./Tkt. 8 – dtex 3.750(3) – tex 375	No./Tkt. 13 – dtex 2.300(3) – tex 230
Разрывная нагрузка	> 45.000 cN	> 34.000 cN	> 24.500 cN	> 15.000 cN
Удлинение на разрыв	Ø 25 % (20 % – 30 %)	Ø 25 % (20 % – 30 %)	Ø 21 % (17 % – 25 %)	Ø 25 % (20 % – 30 %)
Усадка при кипячении (30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Термоусадка (160 °C/30 min.)	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Устойчивость				
Устойчивость к стирке	в соответствии с ISO 105 C10 C	– 3 балла и выше		
Устойчивость к воде	в соответствии с ISO 105 E01	– 3 балла и выше		
Устойчивость к трению	в соответствии с ISO 105 X12	– 3 балла и выше		
Устойчивость к гипохлориту	в соответствии с DIN EN 20105 - N01	– 3 балла и выше		
Устойчивость к химчистке	в соответствии с ISO 105 D01	– 3 балла и выше		
Устойчивость к поту	в соответствии с ISO 105 E04	– 3 балла и выше		
Светостойкость	в соответствии с ISO 105 B02	– 3 балла и выше		

Рекомендация по уходу



Обратите внимание: указанные технические данные основаны на средних значениях и должны служить лишь ориентиром.

* доступен по запросу

Gütermann

www.guetermann.com

Headquarters: Gütermann GmbH

A&E Europe Sukanci D.O.O.

Gütermann India Pvt. Ltd.

Gütermann Polygal Mexicana S.A. de C.V.

Gütermann of America Inc.

| 79261 Gutach-Breisgau, Germany

| 2000 Maribor, Slovenia

| Bawal 123501, India

| MX-Jiutepec, Morelos CP 62500

| US-Mt. Holly, NC 28120

| Tel. +49 7681 21-0

| Tel. +386 225 0 4330

| Tel. +91 1284 398 100

| Tel. +52 777 32937-00

| Tel. +1 704-827-4311

| Fax +49 7681 21-449

| Fax +386 225 1 2278

| Fax +91 1284 398 155

| Fax +52 777 32937-22

| Fax +1 704-827-0974

| contact@guetermann.com

| info@amefird.si

| info.india@guetermann.com

| guetermann.mexico@guetermann.com.mx

| info@guetermann.com